

## FICHA TÉCNICA

REV.01/11

# H835

### DESCRIÇÃO

Abrasivo de Zircónio sobre suporte de papel E, especialmente indicado para a lixagem de desbaste de madeiras duras e resinosas

### ORIGEM

Saint-Gobain abrasives

### CONSTRUÇÃO

**Suporte:** Papel E (250 g/m<sup>2</sup>)  
**Adesivo:** Resina / Resina  
**Mineral:** Norzon (60% ZR / 40% AO)  
**Distribuição:** Grão aberto  
**Cor:** Azul  
**Granulometria:** P40, P60, P80, P100, P120  
**Largura máxima:** 1420mm  
**Tratamentos especiais:**  
**Tipo de junta:** Topo a topo (standard)

### FORMAS DISPONÍVEIS

Banda larga, banda estreita, folhas, tiras, discos (incluindo multiar)

### PARAMETROS IDEAIS DE TRABALHO

**Velocidade da banda:** 15 – 30 m/s  
**Tensão máxima de trabalho:** 4 bar

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Vida útil do abrasivo longa;
- Excelente resistência á pressão;
- Excelente estado de acabamento.

### TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Os abrasivos devem ser armazenados em lugar seco, sem risco de temperaturas geladas. Devem manter-se longe de fontes de calor, frio paredes húmidas, portas ou janelas e não devem estar em contacto directo com o solo. As condições de temperatura e humidade relativa devem ser 18°C-22°C e 45%-65% respectivamente. Os abrasivos não devem expor-se á luz directa do sol e devem conservar-se na sua embalagem original até ao momento antes do seu uso

### OBSERVAÇÕES

A Nortico garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da Nortico. A utilização dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a Nortico não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a Nortico reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.