



FICHA TÉCNICA

REV.01/11

R309

DESCRIÇÃO

Abrasivo de Óxido de alumínio sobre tela super flexível JJ indicado para a lixagem de desbaste, lixagem intermédia, e lixagem de acabamento de madeiras duras e madeiras macias, primários, tintas e vernizes.

ORIGEM

Saint-Gobain abrasives

CONSTRUÇÃO

Suporte: Tela de algodão JJ (super flexível)
Adesivo: Resina
Mineral: Óxido de alumínio
Distribuição: Grão semi-aberto
Cor: Castanho
Granulometria: P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400
Largura máxima:
Tratamentos especiais:
Tipo de junta: Junta sobreposta (Standard)

FORMAS DISPONÍVEIS

Rolos, Banda estreita.

PARAMETROS IDEAIS DE TRABALHO

Velocidade de banda: 15 – 30m/s (madeiras)
10 – 15m/s (primários)

Tensão máxima de trabalho: 4 – 5 bar

O resultado conseguido quando se lixa com bandas depende de diversos factores tais como:

- A condição da máquina e potencia disponível;
- A velocidade da banda;
- A pressão de lixagem;
- O cilindro de contacto;
- A selecção da banda e abrasivo em função do material a trabalhar.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Enorme flexibilidade;
- Longa vida útil;
- Baixa tendência para empapar.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Os abrasivos devem ser armazenados em lugar seco, sem risco de temperaturas geladas. Devem manter-se longe de fontes de calor, frio paredes húmidas, portas ou janelas e não devem estar em contacto directo com o solo. As condições de temperatura e humidade relativa devem ser 18°C-22°C e 45%-65% respectivamente. Os abrasivos não devem expor-se á luz directa do sol e devem conservar-se na sua embalagem original até ao momento antes do seu uso.

OBSERVAÇÕES

A Norticor garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são

simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da Nortikor. A utilização dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a Nortikor não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a Nortikor reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.